


PINTURA ASFALTICA ALUMINIZADA

MEGAFLEX®
A BARREIRA IMPERMEÁVEL

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA
MEMBRANAS ASFALTICAS ALUMINIZADAS.



*Protege os tetos
asfálticos
prolongando sua vida
útil.*


*Impermeabilizante ao
solvente de secagem
ultrarrápida.*

*Ideal para uso em
membranas com
alumínio No Crack.*

Anticorrosivo

*De fácil aplicação a
frio.*

*Devido a sua
capacidade reflexiva
reduz a temperatura
de ambientes
interiores.*



Apresentação

*-Embalagem de lata
de 1 litro (PAL1)*

*-Embalagem de lata
de 4 litros (PAL4)*

*-Embalagem de lata
de 18 litros (PAL18)*



Características

Revestimento impermeabilizante para uso em telhados e impermeabilizações asfálticas. A Pintura Asfáltica Aluminizada Mefaglex é uma pintura bituminosa composta por asfalto especial, solvente e pigmento de alumínio de alta qualidade.

Utiliza-se para a pintura de tetos asfálticos e como proteção anticorrosiva de metais. Por ser de secagem ultra rápida, é ideal para obras onde o tempo de secagem seja determinante. O tempo de secagem ao tato é de 30 minutos. A secagem completa será de 1 a 2 horas, dependendo das condições locais do clima no momento da aplicação.

Onde

Para impermeabilização e proteção de tetos asfálticos.

Em sobreposições de membranas asfálticas com alumínio NO CRACK. Como anticorrosivo em superfícies metálicas como tetos de chapa, condutos, encanamentos, etc.

Aplicação

A superfície a ser pintada deverá estar seca e limpa, sem a presença de óxidos ou outros desmoldantes.

Antes da aplicação virar o conteúdo da embalagem de baixo para cima até que fique homogêneo e não haja grânulos.

Agitar regularmente para evitar a sedimentação do pigmento de alumínio no fundo da embalagem. Se for necessário, diluir com aguarrás mineral.

Para aplicá-la deve-se usar: pincel, rodinho ou soplete em mãos cruzadas, deixando secar bem entre elas. A operação será executada a frio, já que a pintura é inflamável.

Os materiais deverão ser limpos com aguarrás mineral. O produto não deve ser misturado com água sob nenhum ponto de vista.

Rendimento

Varia entre 8 e 10 m² /litro, dependendo da porosidade da superfície.

Precauções

Por ser um produto de secagem ultra rápida contém solventes muito voláteis, é inflamável e deve estar distante de fontes de calor ou de chamas. Não deve ser aplicado em lugares fechados. Em todos os casos deve existir uma ventilação adequada.

MK.I06.R7.REV2

Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) - Parque Industrial Alnte. Brown / Burzaco / Buenos Aires, Argentina. / Tel./Fax: (54-11) 4002-5000 (PABX)
E-mail: info@megaflex.com.ar /MGX Virtual: www.megaflex.com.ar/Departamento Técnico: tecnico@megaflex.com.ar

0-800-33-33-649 (MGX)

As imagens são de carácter ilustrativo.